

PRODUKT BESCHREIBUNG

EGACOLOR® Spritzbeize 94508-0-....

1. Eigenschaften/Merkmale

Beschreibung: Gebrauchsfertige Holzbeize auf Lösungsmittelbasis, rasch trocknend, nicht aufrauhend, mit leicht rustikalem Beizbild.

2. Anwendungsbereich

Auf Eiche bestens geeignet. Auf Esche, Mahagoni, Kirschbaum und Buche bedingt einsetzbar;

3. Technische Daten

Glanzgrad: entfällt

Farbton: nach Beizkarte EGACOLOR® Spritzbeize 94508-0-....
 Sonderfarbtöne nach Muster werden kurzfristig ausgemischt
 Farbtöne sind untereinander mischbar.

Mischungsverhält.: entfällt

Für mit Wasserstoffperoxyd 35 %ig, Salmiak 25 %ig, Bleichzusatz 00510-0-0218 gebleichten Untergrund geeignet.
 Trocken/Reaktionszeit (mind. 48 Stunden) vom Bleichmittel unbedingt einhalten!

Viskosität: spritzfertig

Verdünnung: EG-Beizstammlösung 94508-0-0000

Verzögerer: Spezialverdünnung 17999-0-0000

Topfzeit: entfällt

Lagerfähigkeit: max. 12 Monate bei 20 °C

4 Verarbeitung:

Auftragsmethoden: Spritzen
 Becherpistole (Düse 1,2 – 1,5 mm)

ACHTUNG: Vor Verarbeitung gut aufrühren! Diesen Vorgang während der Verarbeitung wiederholen. Bei Beizen mit Weißanteil unbedingt auf das Absetzverhalten bzw. sachgemäßes Aufrühren achten! FARBTON vor der Verarbeitung PRÜFEN!

Materialbedarf: 5 - 8 m²/lt
 je nach Auftragsart und Holzbeschaffenheit

PRODUKTBE SCHREIBUNG

**Verarbeitungs-
temperatur:** 20 °C**Holzfeuchte:** max. 7 - 10 %**Untergrund, Vor- u.
Weiterbehandlung:**Gropporige Hölzer - Holzendschliff Korn 120 - 150
Feinporige Hölzer - Holzendschliff Korn 150 - 220Praxishinweis:

Ein scharfer Holzschliff ist für die gute Aufnahme der Beize bzw. für ein gleichmäßiges Beizbild erforderlich.

Trocknung: Trocken bis zum Überlackieren: 1 - 2 Stunde
20 °C Wärmetrocknung möglich
50-60 % rel. Luftf.**5 Besondere Hinweise**

Unter Zugabe von max. 5 % Verzögerer 17999-0-0000 auch als Wischbeize (starker Rustikaleffekt) verarbeitbar.

Farbtonunterschiede des Holzes, Holzschliff und unterschiedlicher Beizauftrag können Farbdifferenzen verursachen. In jedem Fall ist eine Probebeizung und -lackierung auf dem vorgesehenen Holz erforderlich.

Verarbeitungstemperatur nicht unter + 15 °C!

Vor und während der Verarbeitung gut aufschütteln oder aufrühren!

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Lieferform: 1 lt-, 5 lt-, 25 lt-Gebinde**6 Sicherheitshinweise**

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.

Diese Produktbeschreibung verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, seine Gültigkeit. Unsere Angaben wurden nach den neuesten technischen Erfahrungswerten und bestem Wissen erstellt, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich, und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch, z. B. Beizprobe, Haftungsprobe, usw. durchführen.

05.02.2021