

PRODUKTBESCHREIBUNG

L6005442

WISCHBEIZE CA. P 46

Beschreibung

Gebrauchsfertige Wischbeize auf ethanolfreier Lösemittelbasis zur Antikbehandlung von Möbelflächen. Die Wischbeize kann auf allen VOTTELER NC-, PURIDUR-, UV-härtbaren und HYDRO-Lacksystemen verwendet und mit allen VOTTELER NC- und PURIDUR-Systemen überlackiert werden.

Anwendungsbereich

Antikbehandlung von Möbel

Technische Daten

Farbton	Ca. P 46 - Beizfarbtöne
Verdünnung	49004-0-0000 - REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT FÜR FOLIEN
Dichte	0,824 - 0,844 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	-10 - 30 °C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart	Spritzen Becherpistole Viskosität 10 - 14 sec DIN 4mm bei 20°C Düsengröße: 0,5 - 1,5 mm Luftzerstäubung: 2 - 3 bar
Anzahl Aufträge	1
Menge p. Auftrag	5 - 30 g/m ²
Max. Auftragsmenge	30 g/m ²
Optimale Raumtemperatur	20 bis 28 °C
Materialtemperatur	20 bis 23 °C
Reinigungsverdünnung	19995-0-0000 - LACKVERDÜNNUNG FÜR NC- UND SHE-LACKE
Vorbehandlung des Untergrundes	Auf getrocknete/gehärtete und frisch geschliffene Grundierung achten. Vor Weiterbearbeitung ist die Grundierung innerhalb des angegebenen Zeitfensters zu schleifen.

PRODUKTDESCHEIBUNG

L6005442

WISCHBEIZE CA. P 46

Verarbeitung

Verwendbar auf gebleichten Untergründen	Ja
Schleifen	Untergrund Körnung: 240 - 320
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %
Trocknungsart	Lufttrocknung
Trocknung/Härtung	Trocknung ca. 20 min bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Überlackierbar nach ca. 2 - 8 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Vor Verarbeitung Probebeizung durchführen. Die Haftfestigkeit ist zu prüfen. Die Zeitabstände bis zur Überlackierung sind zu beachten. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Je nach Auftragsmenge, jedoch mindestens 20 Minuten trocknen, dann mit Stahlwolle zu gewünschtem Effekt auswischen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

1,000 ltr 1 Ltr. Kunststoffgebnde

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 01.11.2019 06:03:11