

PRODUKTBESCHREIBUNG

PURIDUR® Holzeffekt Mattlack 33079-9-VS42370

1. Eigenschaften/Merkmale:

Beschreibung: Schnelltrocknender Mehrschichtlack
 Das schwach anfeuernde Lacksystem enthält UV-Absorber und erhält den natürlichen Holzcharakter. Harzreiche Stellen können ohne aufglänzen gut abgedeckt werden. Der Einsatz ist vorwiegend für Naturhölzer.

Geprüft nach: DIN EN 12720 - nach DIN 68861, erfüllt Beanspruchungsgruppe 1B

2. Anwendungsbereich

gesamter Innenausbau, auf Holz und Holzwerkstoffen

3. Technische Daten

Glanzgrad*: 9 - stumpfmatt

Farbton: farblos

Mischungsverhält.: 100 Gew.-Teile PURIDUR® Lack 33079-9-VS42370
 20 Gew.-Teile PURIDUR® Härter 38080-0-0000
 oder 10 Gew.-Teile PURIDUR® Härter 38553-0-0000

Für mit Wasserstoffperoxyd 35 %ig, Salmiak 25 %ig, Bleichzusatz 00510-0-0218 gebleichten Untergrund geeignet.
 Trocken/Reaktionszeit vom Bleichmittel unbedingt einhalten!

Viskosität: Anlieferung: 30 - 35 sec. 20 °C DIN 4 mm
 Verarbeitung: 18 - 22 sec. 20 °C DIN 4 mm

Verdünnung: PURIDUR® Verdünnung 39971-0-0000 / 19947-0-0000

Verzögerer: 39999-0-0000

Topfzeit: ca. 8 Stunden bei 20 °C

Lagerfähigkeit: 6 Monate bei 20 °C

3. Verarbeitung

Auftragsmethoden: Spritzen (Becherpistole, Airless, etc.)

Materialbedarf: Lackmenge pro Auftrag: 100 - 150 g/m²
 Auftragsmenge gesamt: max. 200 - 300 g/m²

Die Eignung des Produktes ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen in Bezug auf die Qualität, den Farbton und anderes durch Probeanwendungen zu prüfen. Die vorstehenden Angaben stützen sich auf unsere praktischen Erprobungen und Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne Gewähr.

PRODUKTBESCHREIBUNG

**Verarbeitungs-
temperatur:** 20 °C

Holzfeuchte: max. 7 - 10 %

**Untergrund, Vor- u.
Weiterbehandlung:** abgestufter Holzschliff: grobporige Hölzer Korn 120 - 180
feinporige Hölzer Korn 150 - 220
unmittelbar vor Überlackierung Zwischenschliff mit Korn 240;
sorgfältig entstauben!

Trocknung: Staubtrocken ca. 10 min.
20 °C bis zum Schliff ca. 3 Stunden
50-60 % rel. Luftf. bis zum Überlackieren ca. 3 Stunden
bis zum Stapeln mind. 16 Stunden
Wärmetrocknung möglich!

4. Besondere Hinweise

Um eventuelle Glanzspuren zu verringern, empfehlen wir die Pflege der Oberfläche mit unserer bewährten Möbelkur.
Ein entsprechender Pflegehinweis sollte auch dem Endkunden gegeben werden!

Für die Überlackierung von pigmentierten Lacken und dunkel gebeizten Hölzern nicht geeignet!

Angebrochene Gebinde gut verschließen! Verarbeitung nicht unter + 15 °C!
Vor Verarbeitung gut aufrühren und Probelackierung durchführen!

Lieferform: 5 kg-, 20 kg-Gebinde

5. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett.

*Glanzgrad ermittelt gemäß standardisierten Verfahren. Glanzgrad ist abhängig von Auftragsmenge, Applikationsverfahren, Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Diese Produktbeschreibung verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, seine Gültigkeit. Unsere Angaben wurden nach den neuesten technischen Erfahrungswerten und bestem Wissen erstellt, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich, und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch, z. B. Beizprobe, Haftungsprobe, usw. durchführen.

27.10.2014 Hr. Diermaier/bg