

PRODUKTBECHREIBUNG

75035-0-0000

LIGNATUR® WACHSÖL FARBLOS

Beschreibung

LIGNATUR®-Wachsöl auf Basis natürlicher Öle und Wachse hergestellt, wirkt oberflächenhärtend und verhindert eine elektrostatische Aufladung. Das diffusionsfähige Wachsöl ist wasser- und alkoholbeständig nach DIN EN 12720 (Prüflüssigkeiten und -zeiten nach DIN 68861, Beanspruchungsgruppe 1B). LIGNATUR®-Wachsöl erhält das Holz in seiner natürlichen Art und ist speziell für feinporige Hölzer wie Buche, Erle, Kirsche im Innenbereich geeignet. Als Grundierung empfehlen wir LIGNATUR®-Hartgrund 82 502-0/0000

Anwendungsbereich

Möbel- und Innenausbau

Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Farbton	Farblos
Verdünnung	79500-0-0000 - LIGNATUR-VERDÜNNUNG
Dichte	0,970 - 0,990 g/ml
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart	Handauftrag Viskosität 50 - 80 sec DIN 6mm bei 20°C Spritzen Becherpistole Düsengröße: 1 - 1,5 mm Luftzerstäubung: 0,5 - 1,0 bar
Anzahl Aufträge	1 - 2
Menge p. Auftrag	10 - 30 g/m ²
Max. Auftragsmenge	50 g/m ²
Optimale Raumtemperatur	15 bis 30 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	20 bis 70 %
Materialtemperatur	15 bis 30 °C

PRODUKTDESCHEIBUNG

75035-0-0000

LIGNATUR® WACHSÖL FARBLOS

Verarbeitung

Reinigungsverdünnung	79002-0-0000 - 12.03.2021 GEL + SPERRE
Vorbereitung des Untergrundes	Auftragen auf frisch geschliffene Hölzer und Holzwerkstoffe.
Schleifen	Untergrund Körnung: 120 - 240 Lack Körnung: 280 - 360 oder Scotch-Brite
Optimale Holzfeuchte	7 - 14 %
Trocknungsart	Lufttrocknung
Trocknung/Härtung	Trocknung ca. 8 - 16 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit Schleifbar nach ca. 16 - 24 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Allgemeine Hinweise	Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln. Vor Verarbeitung Probe Lackierung durchführen. Gefahr der Selbstentzündung. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Schutzhaut entfernen. Achtung! Nicht zusammen mit NC haltigen Produkten verarbeiten. Achtung! Gefahr der Selbstentzündung. Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften und Vorgaben der Berufsgenossenschaften

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

5,000 ltr 6 Ltr. Eindrückdeckeleimer

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

23.11.2021

**VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG**
Schwieberding
Straße 97/102
D-70825 Kornthal-Münchingen
Telefon (07 11) 98 04 - 5
Telefax (07 11) 98 04 - 642
eMail d.info@votteler.com

**VOTTELER AG
LACKFABRIK**
Wiler Str. 3
CH-9536
Schwarzenbach SG
Telefon 071 929 52 82
Telefax 071 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com

**VOTTELER LACKTECHNIK
GmbH**
Malvenstr. 7
A-4600 Wels
Telefon (0 72 42) 7 59 - 0
Telefax (0 72 42) 7 59 - 113
eMail at.info@votteler.com



PRODUKTDESCHEIBUNG

75035-0-0000

LIGNATUR® WACHSÖL FARBLOS

Decopaint-Info

2004/42/IIA (e) (500) <0